



# AQUASCUD SYSTEM 430

## DESCRIZIONE PRODOTTO

AQUASCUD System 430 è un sistema brevettato per impermeabilizzare, in via definitiva e senza ricorrere alla demolizione, balconi, terrazzi, lastrici solari e tutte le superfici piane, anche pavimentate. È uno scudo protettivo impermeabile contro le possibili cause di infiltrazione.

Veloce, pratico ed estremamente elastico, consente un intervento definitivo che abbatta costi e disagi. AQUASCUD System 430 è così composto:

AQUASCUD 430, impermeabilizzante cementizio bicomponente elastico;

AQUASCUD BASIC, membrana idrorepellente microporosa elasticizzata in polipropilene che, grazie a particolari lavorazioni, viene irruvidita per permettere una perfetta adesione con l'impermeabilizzante;

AQUASCUD JOIN, banda coprifilo elasticizzata;

AQUASCUD System 430 soddisfa i requisiti previsti dall'ETAG 005 parte 1 e parte 8 per i kit impermeabilizzanti per coperture piane.

## DOVE SI IMPIEGA

Impermeabilizzazione di coperture piane, balconi, terrazze e solai pendenzati anche già pavimentati, con superficie impermeabilizzante che può essere lasciata a vista.

## VANTAGGI

- Applicabile sul pavimento già esistente e su superfici con presenza di micro-crepe
- Nessuna demolizione e smaltimento
- Intervento definitivo in soli 3 mm di spessore grazie alla sua aderenza su ogni tipo di supporto
- Resistente ai raggi UV
- Mantiene la propria deformabilità fino -10°C
- Ottima protezione del massetto dall'azione del gelo/disgelo e da fenomeni di efflorescenza
- Facile e veloce applicazione



## PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

### Preparazione delle superfici

Rimuovere ogni presenza di sporco ed in generale di qualsiasi altro materiale che possa compromettere l'adesione di AQUASCUD.

Nel caso di superfici molto irregolari ripristinare il supporto con malta FLEXOMIX 30.

Nel caso di superfici vecchie o polverose applicare con rullo, pennello o spruzzo il primer PROFIX 30 (consumo 0,2÷0,3 l/m<sup>2</sup>) avendo comunque cura di evitare ristagni in superficie dello stesso causati dal mancato assorbimento da parte del supporto.

In caso di supporti parzialmente imbibiti d'acqua, con umidità relativa superficiale non superiore ad 8% (misura mediante igrometro elettrico tipo Storch), applicare a pennello od a rullo in unica mano il primer PROFIX 60 (vedi relativa scheda tecnica).



# AQUASCUD SYSTEM 430

## Preparazione particolari di posa e predisposizioni

- **GIUNTI DI DILATAZIONE** Eventuali giunti di dilatazione presenti sulla superficie vanno ricoperti con banda coprigiunto GARVO (vedi relativa scheda tecnica) che, in caso di giunti di dilatazione strutturali, va sagomata ad omega ed incollata lateralmente con miscela AQUASCUD
- **ANGOLI E RACCORDI** Predisporre i raccordi con gli scarichi utilizzando l'apposito COLLETTORE DI SCARICO Raccordare tutti gli angoli parete/pavimento con banda coprifiло AQUASCUD JOIN ponendo la parte gommatà a contatto del supporto utilizzando AQUASCUD come collante. Diversamente, in corrispondenza di soglie ad altezza ridotta intervenire con banda coprifiло adesiva JOIN BT
- **GOCCIOLATOIO** In corrispondenza di eventuali parapetti metallici lungo il perimetro, predisporre il profilo gocciolatoio drenante AQUASCUD LINE (e relativi pezzi speciali AQUASCUD CORNER 90° ed AQUASCUD FIXY (vedi relativa scheda tecnica) a finitura e protezione del bordo piastrellato
- **ARMATURA DI RINFORZO ELASTICO** Preparare la membrana AQUASCUD BASIC già pretagliata nelle dimensioni necessarie al fine di essere poi inserita nella prima mano di miscela impermeabilizzante

## Preparazione dell'impasto

Agitare il componente liquido nel suo contenitore, successivamente versarlo in un secchio. Aggiungere gradualmente sotto agitazione il componente in polvere di AQUASCUD; effettuare la miscelazione per 2÷3 minuti utilizzando un trapano con frusta fino all'ottenimento di un impasto omogeneo e privo di grumi.

## Applicazione

Applicare con apposita FRATTONE DENTATO 3,5 mm o con TIRAMALTA DENTATO Volteco, un primo abbondante strato di miscela AQUASCUD 430 in modo da garantire uno spessore minimo di 1÷1,5 mm, facendo in modo che la miscela penetri bene nel sottofondo e copra completamente la superficie (consumo medio 2÷2,5 kg/m<sup>2</sup> in relazione alla planarità del supporto).

Procedere per settori stendendo immediatamente la membrana AQUASCUD BASIC sulla miscela AQUASCUD ancora fresca, facendola aderire uniformemente al supporto mediante una pressione realizzata con il RULLO AD AGHI Volteco.

La corretta applicazione della membrana AQUASCUD BASIC è visivamente riscontrabile quando la stessa, sottoposta a rullatura, assume una colorazione più scura, indice della sua corretta impregnazione ed adesione.

Sormontare i bordi della membrana AQUASCUD BASIC per almeno 10 cm e saldarli tra loro con la miscela AQUASCUD.

Nei punti di raccordo tra le superfici orizzontali e verticali far aderire la membrana AQUASCUD BASIC al bordo orizzontale del coprifiло AQUASCUD JOIN precedentemente posato.

È importante non risvoltare mai la membrana AQUASCUD BASIC in verticale, ma raccorderla sempre al coprifiло AQUASCUD JOIN.

In corrispondenza dei giunti di dilatazione trattati con GARVO, la membrana AQUASCUD BASIC deve essere interrotta nella mezzera del GARVO stesso.

In condizioni climatiche ottimali (temperatura ambiente +20°C; umidità ambiente 60%) attendere un periodo di almeno 24 ore per applicare con FRATTAZZO ARROTONDATO, TIRAMALTA Volteco o RULLO Plastivo un 2° strato della miscela AQUASCUD (consumo medio 1,5÷2 kg/m<sup>2</sup>), avendo cura di ricoprire uniformemente la membrana AQUASCUD BASIC.

Si raccomanda di applicare il secondo strato comunque solo quando il precedente è asciutto e bene indurito.

## Finitura

Il kit AQUASCUD System 430 può essere lasciato a vista purché le superfici rivestite non siano accessibili.

AQUASCUD può essere rifinito con il rasante X-RAPID (vedi relativa scheda tecnica) e vernice.



## CONSUMO E RESA

3,6÷4 kg/m<sup>2</sup> in relazione alle irregolarità del supporto.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

AQUASCUD 430 è fornito in confezione da 30 kg (20 kg di polvere +10 kg di liquido).



# AQUASCUD SYSTEM 430

AQUASCUD BASIC in confezione da 30 m<sup>2</sup>.

AQUASCUD JOIN in confezione da 25 e da 10 m.

AQUASCUD JOIN BT in confezione da 20 m.

AQUASCUD LINE in confezione da 13,5 m.

Disponibilità di pezzi speciali: GARVO Angolare 90° - GARVO Angolare 270° - ESALATORE/COLLETORE DI SCARICO - GARVO QUADRO - AQUASCUD CORNER angolare 90° ed AQUASCUD FIXY giunzioni.

Disponibilità di attrezzi per la posa: RULLO AD AGHI - FRATTONE DENTATO - TIRAMALTA DENTATO - TIRAMALTA gommato.

Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed al calore (temperatura massima 40°C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.

## AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non aggiungere al prodotto acqua o alterare il rapporto di miscelazione.

Applicare il prodotto entro 20 minuti dalla miscelazione.

Non applicare il prodotto con temperature superiori a +30°C od inferiori a +5°C o comunque quando si prevede possa scendere sotto questo limite entro 24 ore.

Condizioni ambientali di pioggia e/o nebbia e/o basse temperature provocano un allungamento dei tempi di stagionatura.

Non applicare il prodotto su superfici con pendenze superiori al 10%.

L'applicazione di AQUASCUD su superfici esposte al sole battente comporta una drastica riduzione del tempo di lavorabilità.

L'applicazione di AQUASCUD su sottofondo con presenza di umidità e prolungata insolazione può dare origine a vapore con formazione di bolle sulla superficie.

Tali bolle non pregiudicano le caratteristiche finali del prodotto.

La formazione di bolle può avvenire anche quando l'applicazione del 2° strato viene fatta sul 1° strato non sufficientemente maturato o troppo sottile.

Proteggere il prodotto fresco dalla pioggia.

La presenza di umidità nel sottofondo provoca un sensibile ritardo dei tempi di stagionatura.

In caso di giardini pensili predisporre idonea protezione antiradice.

Attendere almeno 7 giorni prima di applicare qualsiasi tipo di strato protettivo o finitura.

## CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	AQUASCUD 430	AQUASCUD BASIC	AQUASCUD JOIN
Aspetto	Comp. A lattice bianco Comp. B polvere grigia	tessuto non tessuto bianco	non tessuto con rinforzo centrale in terpolimero elastomerico
Temperatura d'esercizio	-10°C +60°C	-	-30°C +60°C
Rapporto di miscelazione liquido/polvere	1/2	-	-
Tempo di lavorabilità a +20 °C	20'	-	-
Parametri assoggettati a Controllo Qualità Interno	AQUASCUD 430	AQUASCUD BASIC	AQUASCUD JOIN
Peso specifico	> 1,6 kg/l	-	-
Impermeabilità all'acqua	100 kPa	-	Nessun passaggio fino a 100 kPa
Adesione al supporto	> 0,4 N/mm <sup>2</sup> UNI EN 1542	-	-
Allungamento a rottura	-	> 40%	> 20%
Resistenza a rottura	-	> 0,6 kN/m	> 267 N/5 cm
Crack Bridging Ability	1,5 mm(-10°C) UNI EN 14891 (met A.8.2)	-	-
Permeabilità al vapore acqueo	Sd < 10 m UNI EN ISO 7783-2	-	-

I dati riportati sono ottenuti in laboratorio a +20°C e 60% U.R.

## SICUREZZA

È un prodotto atossico alcalino.

È consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

## COPYRIGHT

© Copyright Volteco SpA - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco SpA.



Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su [www.volteco.it](http://www.volteco.it).

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

## NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco s.p.a. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco s.p.a.

E' suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito [www.volteco.it](http://www.volteco.it).

Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del presente documento.