



PRIMER

PROFIX 20



DESCRIZIONE PRODOTTO

PROFIX 20 è un fondo a base di una miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di fissare il supporto ed omogeneizzarne l'assorbimento.

DOVE SI IMPIEGA

Preparazione di substrati minerali, in particolar modo supporti cementizi (es. calcestruzzo, malte cementizie, intonaci) prima dell'applicazione di rasanti, rivestimenti o finiture in genere.

VANTAGGI

- Regola l'assorbimento del supporto facilitando la stesura delle successive applicazioni
- Consolida il supporto evitando la formazione di una pellicola superficiale
- Elimina la polverosità dei supporti minerali
- Incrementa l'adesione di rasanti, rivestimenti o finiture in genere essendo inodore e privo di solventi ne è consentita l'applicazione in ambienti chiusi e poco ventilati



PREPARAZIONE E MESSA IN OPERA

Preparazione delle superfici

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappezzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti. Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate.

Idrolavare eventuali superfici intaccate da fenomeni fungini e, ad avvenuta essiccazione, applicare il trattamento disinfettante PROCLEAN (vedere relativa scheda tecnica), dopo il quale è necessario attendere 2-3 ore prima di applicare PROFIX 20.

Preparazione del prodotto

PROFIX 20 è pronto all'uso non richiede diluizione con acqua.

Applicazione

Agitare il prodotto prima dell'uso e applicarlo uniformemente fino a rifiuto in unica mano, a pennello, rullo o a spruzzo.

Sovrapplicazione

Attendere l'assorbimento completo di PROFIX 20 prima di procedere con l'applicazione dei rasanti e finiture successivi.



PRIMER

PROFIX 20



CONSUMO E RESA

0,2÷0,3 l/m² a seconda della porosità del sottofondo.

CONFEZIONE E STOCCAGGIO

Tanica da 5 l.

Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto evitando l'esposizione al gelo ed al calore (temperatura massima 40°C) e l'esposizione diretta al sole prima dell'applicazione.

Tempo di conservazione 12 mesi.

AVVERTENZE - NOTE IMPORTANTI

Non applicare il prodotto su superfici bagnate.

Non applicare il prodotto su superfici totalmente inassorbenti (es. metalli, ceramiche, manti impermeabili esistenti).

Non applicare il prodotto su supporti freschi e tendenzialmente alcalini.

Non applicare il prodotto con temperature superiori a +30°C od inferiori a +5°C.

Proteggere dalla pioggia fino ad assorbimento avvenuto.

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono, prima dell'essiccamento del prodotto, con acqua.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

Specifiche	Valori
Aspetto	Liquido biancastro
Peso specifico	1 kg/l
Viscosità (+20°C ≠ 2-100 rpm)	20 mPa x s
Tempo di lavorabilità a +20°C	30'
Residuo secco	10% circa
Temperatura di applicazione	+5°C +30°C

SICUREZZA

È un prodotto atossico.

È consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco SpA - All rights reserved.

Informazioni, Immagini e testi contenuti in questo documento sono proprietà esclusiva di Volteco SpA. Potrebbero cambiare in qualsiasi momento senza preavviso.

Le versioni più aggiornate di questo e altri documenti (voce di capitolato, brochure, altro) sono presenti su www.volteco.it.

In caso di traduzione il testo potrebbe contenere imperfezioni tecniche e linguistiche.

NOTE LEGALI

Nota per l'acquirente/installatore:

Il presente documento messo a disposizione da Volteco S.p.A. è meramente di supporto ed indicativo per l'acquirente/applicatore.

Non considera i necessari approfondimenti del singolo contesto operativo, cui Volteco s.p.a. resta in ogni caso estranea.

Non modifica e non estende le obbligazioni proprie del produttore Volteco s.p.a.

E' suscettibile di variazioni in ordine alle quali l'applicatore dovrà aggiornarsi prima di ogni singola applicazione consultando il sito www.volteco.it.

Le informazioni tecnico/commerciali pre-post vendita della rete commerciale hanno la stessa valenza del presente documento.