

LOGICPOOL



Descrizione

LOGICPOOL sono membrane a doppio strato in cloruro polivinile plastificato (PVC) rinforzate con una rete in poliestere. Lo strato inferiore contiene degli speciali additivi antibatterici per la prevenzione di microrganismi. Le membrane sono resistenti agli agenti atmosferici, alle radiazioni UV e agli agenti chimici usati per il trattamento dell'acqua nelle piscine in conformità alle norme sanitarie vigenti, SanPin 2.1.2.1188-03 e SanPiN 2.1.2.1331-03.

Disponibili in svariate colorazioni.

Campi di applicazione

Le membrane LOGICPOOL sono indicate per la decorazione e i rivestimenti impermeabili delle piscine.

Prestazioni

La saldatura può essere effettuata sia con saldatrici automatiche sia quelle manuali con una temperatura compresa tra i 380 °C e i 450 °C fino a quando il rivestimento non ha ottenuto la forma e le dimensioni desiderate, e una struttura omogenea.

Spedizione

I rotoli LOGICPOOL vengono posti su dei bancali, orizzontali e paralleli tra loro, a temperature inferiori ai 30 °C, lontani da fonti di calore e dall'acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche	U.M.	LOGICPOOL V-RP	LOGICPOOL V-RPE
Spessore	mm	1,5	1,5
Peso	kg	96	78
Flessibilità a freddo R=5MM	°C	-30	-30
Assorbimento dell'acqua, non più di	%	1	1
Infiammabilità		G4, B3	G4, B3
Resistenza a trazione	MPa	>15	>15
Allungamento a rottura	%	>60	>60

STANDARD DI PRODUZIONE

Spessore ^(*)	mm	1,5	1,5
Larghezza	m	2,10	2,10
Lunghezza ^(*)	m	20	20
Colore		Azzurro / Nero	

(*) Su richiesta e per quantità minime saranno disponibili anche spessori e lunghezze diverse.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it