

ELASTOBLACK

Natura del prodotto

Guaina liquida costituita da un'emulsione bituminosa in dispersione acquosa con aggiunta di selezionati polimeri elastomerici, gomme sintetiche e speciali additivi che conferiscono al prodotto eccezionali caratteristiche di impermeabilità, elasticità, adesione al supporto e resistenza all'invecchiamento.

Campi d'impiego

Specifico per l'impermeabilizzazione a vista di tutte le superfici cementizie (coperture, terrazzi, balconi, ecc.), strutture metalliche (lamiere grecate, scossaline) e lignee (tetti e pensiline). È inoltre idoneo per il ripristino di vecchie membrane bituminose, per l'impermeabilizzazione di fondazioni, per proteggere e sigillare superfici metalliche arrugginite e per incollare tutti i tipi di pannelli isolanti; aderisce ottimamente a tutti i supporti anche se umidi (senza ristagni d'acqua).

Specifiche tecniche

Composizione

Emulsione bituminosa in dispersione acquosa con aggiunta di selezionati polimeri elastomerici, gomme sintetiche speciali additivi.

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso.

Aspetto

Pasta tixotropica.

Colore

Marrone (umido), Nero (secco).

Peso specifico

1,150 kg/litro ($\pm 0,05$)

Residuo secco

62% (± 2)

Viscosità C.P.S. 20°C

10.000-11.000

PH

7-8

Essiccazione (a 23°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto):	60-120 minuti
Ricopertura con lo stesso prodotto:	24 ore
Ricopertura con pittura all'acqua:	2-3 giorni
Ricopertura con pittura a solvente:	15-20 giorni

Conservabilità in magazzino

12 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra +5°C e +35°C. Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

Modalità di applicazione

Pulire ed asciugare accuratamente la superficie da impermeabilizzare e applicare senza diluizione a pennello, rullo, spazzolone o spruzzo convenzionale/airless (diluizione con acqua max 5-10%) in due mani intervallate da ca. 24 ore di attesa uniformando quanto più possibile lo strato applicato ed evitando di lasciare spessori eccessivi. È consigliabile, per supporti ammalorati e polverosi, un trattamento di imprimitura preventivo con lo stesso ELASTOBLACK diluito circa al 30% con acqua pulita.

Per garantire una maggiore durata nel tempo l'ELASTOBLACK deve essere rinforzato con l'idonea armatura. In ogni caso, per il ripristino di vecchie impermeabilizzazioni bituminose, è indispensabile rinforzare tutte le giunzioni del man-to da ricondizionare e le zone particolarmente sollecitate e/o fessurate con armatura di rinforzo ARMOFLUX PE 50.

Consigli utili

Non applicare il prodotto su supporti gelati o in previsione di pioggia e di freddo notturno in quanto lo strato ancora "fresco" potrebbe essere dilavato o rovinato dal gelo. Per ottenere un miglior effetto estetico e per proteggere l'impermeabilizzazione dall'irraggiamento solare diretto, l'ELASTOBLACK può essere trattato con vernici protettive della serie SAVANA PAINT e/o alluminate (LAMPROS BIT, BIVERALL) attendendo i tempi idonei per la ricopertura.

Consumi e confezioni

Consumo

Da 1,5 a 2 kg/m² in due mani (pennello, rullo e spazzolone)

Circa 1 kg/m² in due mani (spruzzo convenzionale/airless)

Confezioni

Secchielli da 5, 10 e 20 kg

Secchielli da 1 kg

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it