

## ELASTOSINT PU PRIMER METAL

### Natura del prodotto

Primer monocomponente all'acqua per supporti metallici.

### Campi d'impiego

Trattamento superficiale preliminare all'utilizzo dei rivestimenti in ELASTOSINT PU su lattronerie e superfici metalliche in genere anche zincate e/o preverniciate.

### Specifiche tecniche

#### Composizione

Resine sintetiche in dispersione acquosa.

#### Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso. Il prodotto non deve essere diluito.

#### Colore

Verde.

#### Peso specifico

1300 g/litro ( $\pm 10$  g/l)

#### Residuo secco in peso

53% ( $\pm 1$ %)

#### Conservabilità in magazzino

9 mesi in confezione originale non aperta e mantenuta in ambienti asciutti, lontano da fonti di calore e protetti da irraggiamento solare diretto, con temperature tra  $+5^{\circ}\text{C}$  e  $+35^{\circ}\text{C}$ . Una volta aperta la confezione deve essere utilizzata in tempi brevi.

### Prestazioni

Promuove, in modo specifico, l'aderenza al supporto dei rivestimenti in ELASTOSINT PU.

### Modalità di applicazione

Effettuare un'accurata pulizia meccanica o manuale del supporto prima della posa del prodotto. Il prodotto non deve essere applicato durante o nell'imminenza di pioggia. Agitare accuratamente prima dell'uso ed applicare a pennello, rullo o airless. Su superfici interessate da fenomeni corrosivi avanzati, prevedere un idoneo fondo antiruggine.

### Consumi e confezioni

#### Consumo

Circa 150 g/m<sup>2</sup>

#### Essiccazione (a 23°C e U.R. 65%)

Superficiale (al tatto): circa 40 minuti

Ricopertura: circa 12 ore

#### Confezioni

Secchielli da 1 kg, 5 kg, 10 kg

---

## Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
BUREAU VERITAS  
Certification



**Imper Italia srl** Via Volta, 8 · 10071  
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy  
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80  
[imper@imper.it](mailto:imper@imper.it) · [www.imper.it](http://www.imper.it)