

POROMIX RASATURA

Natura del prodotto

Rasatura minerale altamente traspirante colorata.

Campi d'impiego

La rasatura POROMIX RASATURA è particolarmente indicato per:

- rasatura a finire dell'intonaco macroporoso POROMIX;
- realizzazione di strati uniformanti tra vecchio e nuovo intonaco;
- rasature su intonaci fessurati;
- realizzazione di strati rasanti colorati.

Caratteristiche tecniche

Confezione		Sacchi	25 kg
Colore			Bianco crema
Resistenza alla compressione (EN 1015-11)	28 gg	N/mm ²	1-3
Resistenza alla flessione (EN 1015-11)	28 gg	N/mm ²	1-1,5
Modulo elastico	28 gg	N/mm ²	1000-3000
Adesione alla pietra (EN 1015-12)	28 gg	N/mm ²	>0,2
Adesione al mattone (EN 1015-12)	28 gg	N/mm ²	>0,2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (EN 1015-19)		μ	18
Tempo di presa (EN 196-3)		a 20°C	>4h
Tempo di lavorabilità (EN 1015-9)		a 20°C	>2h
Resa		kg/mm ²	1,4
Applicazione			A mano (con cazzuola e frattazzo, spugna)

Modalità di applicazione

Applicazione su intonaco macroporoso POROMIX

Miscelare con trapano a frusta o in betoniera 1 sacco di POROMIX RASATURA con 5/6 litri di acqua pulita. Applicare con normale cazzuola liscia e lisciare con frattazzo normale o di spugna. Non applicare in spessori superiori a 2 mm per strato e in caso di tinteggiatura utilizzare solo pitture traspiranti meglio se ai silicati.

NB: Procedere all'applicazione di POROMIX RASATURA dopo almeno 7/8 giorni di stagionatura dell'intonaco POROMIX.

Applicazione su vecchie superfici

Miscelare con trapano a frusta o in betoniera 1 sacco di POROMIX RASATURA con 5/6 litri di acqua pulita. Applicare con normale cazzuola liscia e lisciare con frattazzo normale o di spugna. Non applicare in spessori superiori a 2 mm per strato e in caso di tinteggiatura utilizzare solo pitture traspiranti meglio se ai silicati.

NB: In caso di applicazioni su vecchi intonaci polverosi e friabili, procedere ad eliminare meccanicamente le parti inconsistenti e prevedere un lavaggio con acqua della superficie da trattare. In caso di applicazioni ad alte temperature, bagnare abbondantemente il supporto per evitare di pregiudicare le prestazioni finali del prodotto.

Avvertenze

Stoccaggio: 6 mesi in confezioni originali sigillate ed in luogo asciutto; teme il gelo.
 Contiene calce idrata perciò proteggere come da norma occhi e pelle.

Rev. 00 (11-15)

Considerando le diverse situazioni d'impiego dei prodotti e l'intervento di fattori da noi non dipendenti (supporti, condizioni di esercizio, in osservanza delle prescrizioni, ecc.), non è possibile alla IMPER ITALIA srl assumere responsabilità in merito ai risultati ottenuti. Il progresso unito alla costante ricerca dei massimi livelli prestazionali possono apportare - nel tempo - modificazioni alle informazioni contenute in questo stampato, senza che la IMPER ITALIA srl debba darne preavviso a tutti gli interessati.

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Imper Italia srl Via Volta, 8 · 10071
Frazione Mappano · Borgaro (TO) Italy
Tel (+39) 011 222.54.99 · Fax (+39) 011 222.54.80
imper@imper.it · www.imper.it