

**SERIE 7280.0600 SANOLEGNO FONDO CARTEGGIABILE TRASPARENTE**
**Impieghi**

Vernice di fondo trasparente all'acqua carteggiabile a secco per la verniciatura del legno.

**Caratteristiche generali**

Prodotto a base resine acriliche è dotato di:

- rapidità di essiccazione;
- buon potere riempitivo;
- ottima carteggiabilità
- elasticità del film;
- resistenza all'ingiallimento.

**Caratteristiche tecniche (dati rilevati a 20°C)**

Viscosità Brookfield	cps	1000 ± 100
Peso specifico	kg/lt	0,990 ± 0,030
Residuo secco	%	28 ± 2
Resa teorica	mq/lt	8 ± 1
Aspetto del film	gloss	Opaco
Diluyente	codice	acqua
Essiccazione fuori polvere	minuti	10 - 12
Essiccazione al tatto	minuti	40 - 50
Essiccazione in profondità	ore	4 - 5
Sovraverniciabilità	ore	6
Carteggiabilità	ore	5/6

**Modalità applicative**

A spruzzo	diluire con	acqua al 20 - 25%
A pennello	diluire con	acqua 20%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,2 - 1,5 Atm 3 - 5
Airless	ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,015 pollici 120 - 140 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

**Cicli indicativi**

Direttamente su legno perfettamente pulito ed asciutto.

La finitura può essere eseguita con prodotti all'acqua serie : 7290.0020, 7290.0010 , 7300, 0030, 7300,0040

**Nota**

TEME IL GELO, conservare sopra i 5°C, applicare con temperatura superiore agli 8°C

Non applicare in condizioni di elevata umidità.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso, il prodotto indurito si rimuove con diluente nitro

12/07/11