

Capitolato:

MASSETTO RETANOL XTREME

Massetto su riscaldamento a pavimento protetto da una successiva reumidificazione.

CT-C35 F6 a presa ed asciugamento rapido (3 giorni)

Massetto galleggiante RETANOL a ritiro controllato (max. 0,4 mm/m) fatto in malta cementizia costituita da materiali inerti A/B 0-8 mm, ai sensi della normativa UNI EN 12620, 62,5 kg di cemento e 400 ml di Retanol Xtreme per ciascuna mescola da 250 litri.

Classe di resistenza alla flessione $> 6 \text{ N/mm}^2$, densità circa 2000 kg/m^3 , spessore del massetto: 60 mm; copertura tubi di riscaldamento almeno 30 mm; calpestabile dopo 24 ore, pronto per la posa di qualsiasi tipo di rivestimento dopo 3 giorni.

Nota: La fase di avviamento dell'impianto di riscaldamento, richiesta per la posa di pavimenti in parquet, può essere avviata già dopo 24 ore.

Staggiare e lisciare la superficie. Si intende compresa nel prezzo la fornitura, la messa in opera e la formazione di giunti di dilatazione per superfici di oltre 30 m^2 mediante taglio di cazzuola.

Massetto m^2 Prezzo unitario €/m² Prezzo totale €

Supplementi:

- | | |
|--|------------------------|
| a) Supplemento per ogni ulteriore cm di spessore | €/m ² |
| b) Supplemento per demarcazione dei punti di misurazione | €/pz |
| c) Supplemento per misurazione con il metodo a carburo | €/pz |